

Braskem PP CP250H

聚丙烯均聚物

Braskem America Inc.

产品说明

Description

Narrow MWD, Low Smoke / Condensate

Applications

Suggested Uses Include Spunbond Nonwovens, High-Speed Fiber Spinning - Continuous Filament Yarns, Staple Fiber

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

特性	低烟度	均聚物	窄分子量分布
用途	纺粘	线	
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
形式	粒子		
加工方法	Spunbond Nonwovens	灯丝电源绕组	
物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服)	32.4	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (屈服)	11	%	ASTM D638
补充信息	额定值	单位制	测试方法
Elongation of Fibers ³	120	%	ASTM D2256
Takeup Roll Speed	66.7	m/sec	内部方法
Tenacity of Fibers ⁴	2.30	g/denier	ASTM D2256

备注

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	3.3 draw ratio, 1,250 m/min roll speed, 225°C spin temperature, D1000/68
4.	3.3 draw ratio, 1,250 m/min roll speed, 225°C spin temperature, D1000/68