

Braskem PE HF0131

线性低密度聚乙烯

Braskem

产品说明

The HF0131 is a linear low density polyethylene (1) , produced through Loop Slurry process. It shows an excellent processability and mate finish.

Additive:

Antioxidants

Lubricant

Applications:

Merchandising bags and promotional bags.

Process:

Blown Film Extrusion.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

| | | | |
|------|---------------------|------|---------|
| 添加剂 | 抗氧化性 | 润滑剂 | |
| 特性 | 低密度 润滑 | 抗氧化性 | 可加工性,良好 |
| 用途 | 袋子 | | |
| 机构评级 | FDA 21 CFR 177.1520 | | |
| 外观 | 糙面磨光 | | |
| 加工方法 | 吹塑薄膜 | | |

| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|-----------------------------|-------|-------------------|------------|
| 比重 | 0.937 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/21.6 kg) | 14 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 落锤冲击 ¹ (25 μm) | 160 | g | ASTM D1709 |
| 埃尔曼多夫抗撕强度 | | | ASTM D1922 |
| MD : 25 μm | 26 | g | ASTM D1922 |
| TD : 25 μm | 360 | g | ASTM D1922 |

挤压说明

Recommended Blow Film Extrusion Conditions:

Temperature Profile: 180°C to 210°C

备注

1. F50