

Braskem PP C7054-07NA

抗冲击共聚聚丙烯

Braskem America Inc.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

产品说明

Sub-group

Impact Copolymer

Description

High Stiffness, High Toughness, Contains Nucleating and Antistatic Additives

Applications

Suggested Uses Include Injection Molding and Thermoforming Applications, Rigid Packaging, Extruded Sheets, Durables, Appliances and Material Handling

基本信息

添加剂	成核剂	抗静电性	
特性	超高韧性 抗冲共聚物	成核的 抗静电性	刚性,高 食品接触的合规性
用途	电器用具	硬包装	
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
形式	粒子		
加工方法	片材挤出成型	热成型	注射成型

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服)	22.2	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (屈服)	5.5	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ³	1070	MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	640	J/m	ASTM D256A

备注

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min