

Braskem PP 6D43

聚丙烯无规共聚物

Braskem America Inc.

产品说明

Sub-group

Random Copolymer

Description

Consistent Processability, Good Spinning Characteristics

Applications

Suggested Uses Include Fiber Spinning Processes

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

特性 食品接触的合规性 无规共聚物

机构评级 FDA 21 CFR 177.1520

形式 粒子

加工方法 纤维(纺纱)挤出

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ASTM D1238

硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度 (R 级)	80		ASTM D785

机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服)	24.1	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (屈服)	10	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ³	827	MPa	ASTM D790A

冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	43	J/m	ASTM D256A

备注

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min