

Braskem PP TR3015WV2

聚丙烯无规共聚物

Braskem America Inc.

产品说明

Nucleated, antistatic, very good mold release

Applications

Suggested uses include extrusion, blow molding

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

添加剂	成核剂	抗静电性	
特性	成核的	抗静电性	脱模性能良好
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
加工方法	吹塑成型	挤出	

物理性能

	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	2.5	g/10 min	ASTM D1238

机械性能

	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服)	27.6	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (屈服)	12	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ³	965	MPa	ASTM D790A

冲击性能

	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	110	J/m	ASTM D256A

备注

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min