Braskem PP C706-21NAHP

抗冲击共聚聚丙烯

Braskem Europe GmbH

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

产品说明

DOW C706-21NA HP 聚丙烯树脂是一种为薄壁结构的注塑加工而言之的高性能抗冲共聚物.DOW C706-21NA HP
聚丙烯树脂是一种具有高熔流率的共聚物,具有挺度高,抗冲击性能好以及抗静电性能优异的特点.DOW C706-21NA HP 聚丙烯树脂所具有的优异的可模塑性使其注塑周期时间较短.
DOW C706-21NA HP 聚丙烯树脂的应用领域:
薄壁结构的容器
塑料桶
家用器具和电器零部件
花盆
过滤器
过滤器外壳
法规信息
DOW C706-21NA HP 聚丙烯树脂应该符合美国食品和药物管理局法规21 CFR 177.1520(c)3.1a 和欧盟EU, No 10/2011.确保其产品的实际使用符合强制性的渗移要求是食品接触器具制造商和加工食品包装商的责任.请咨询适用的法规以获取完备的细节资料. 可以从陶氏销售代表那里获取合规证明书.

基本信息			
机构评级	FDA FCN 843	欧洲 No 10/2011	
形式	粒子		
加工方法	注射成型		
物理性能	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
密度	0.900	g/cm³	ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	21	g/10 min	ISO 1133
机械性能	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
拉伸应力 (屈服, 注塑)	27.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (屈服, 注塑)	8.0	%	ISO 527-2
弯曲模量 (注塑)	1450	MPa	ISO 178
冲击性能	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
简支梁缺口冲击强度			ISO 179/1eA
-20°C, 注塑	4.5	kJ/m²	ISO 179/1eA
0°C, 注塑	5.0	kJ/m²	ISO 179/1eA
23°C, 注塑	8.0	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能	**额定值**	**单位制**	**测试方法**
热变形温度 [1] (0.45 MPa, 未退火)	100	°C	ISO 75-2/B
维卡软化温度 [2]	151	°C	ISO 306/A
备注			
1.	注塑		
2.	注塑		

本页面信息资料来自厂商，文档提供者不承担任何法律责任，强烈建议在最终选择材料前，就数据值与材料供应商进行验证。版权归原作者所有， 如有侵权请立即与我们联系。