

INSPIRE™ 222

聚丙烯均聚物

Braskem America Inc.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

产品说明

Sub-group

Homopolymer

Description

Contains a Nucleating Agent, High Clarity

Applications

Suggested Uses Include Extrusion and Thermoforming Processes, Especially Suited for

Applications Requiring Excellent Clarity and Good Stiffness

基本信息

添加剂	成核剂		
特性	成核的 清晰度,高	刚性,良好 食品接触的合规性	均聚物
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
形式	粒子		
加工方法	挤出	热成型	

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服)	35.2	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (屈服)	10	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ³	1590	MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	69	J/m	ASTM D256A

备注

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min