

Braskem PP TI4340L2

抗冲击共聚聚丙烯

Braskem America Inc.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

产品说明

Sub-group

Impact Copolymer

Description

Good balance of stiffness and impact strength, excellent organoleptic properties, ultra-violet stabilization

Applications

Suggested uses include compounding, thin-walled injection molding

基本信息

添加剂	紫外线稳定剂		
特性	抗冲共聚物	抗紫外线性能良好	良好的感官特征
用途	薄壁部件	复合	
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
加工方法	复合	注射成型	

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ASTM D1238
硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度 (R 级)	85		ASTM D785
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服)	27.6	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (屈服)	5.0	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ³	1380	MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	75	J/m	ASTM D256A

备注

1.	50 mm/min
2.	50 mm/min
3.	1.3 mm/min