INSPIRE™ 6021N

聚丙烯均聚物

Braskem America Inc.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

产品说明

Description
Next generation nucleated homopolymer that offers a broad processing window with good optical and physical properties
Applications
Suggested uses include thermoforming

基本信息			
添加剂	成核剂		
特性	成核的	光学性能	均聚物
	可加工性,良好		
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
形式	粒子		
加工方法	热成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
弯曲模量 - 1% 正割 [1]	1760	MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	32	J/m	ASTM D256A
备注			
1.	1.3 mm/min		

本页面信息资料来自厂商，文档提供者不承担任何法律责任，强烈建议在最终选择材料前，就数据值与材料供应商进行验证。版权归原作者所有， 如有侵权请立即与我们联系。