

Braskem PP C155-02

抗冲击共聚聚丙烯

Braskem America Inc.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

产品说明

High speed corrugated sheet extrusion, excellent surface quality, high impact, good stiffness

Applications

Suggested uses include extrusion, thermoforming and extrusion blow molding applications where good impact performance at refrigerated temperatures is needed

基本信息

特性	刚性良好 优良外观	抗撞击性高	耐低温冲击
用途	波形板	吹塑成型应用	片材
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
加工方法	挤出 热成型	挤出吹塑成型	片材挤出成型

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服)	27.6	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (屈服)	10	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ³	1190	MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	130	J/m	ASTM D256A

备注

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min