

# Braskem PP TI4015F

抗冲击共聚聚丙烯

Braskem America Inc.

## 供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

## 产品说明

Sub-group:

Impact copolymer Polypropylene

Description:

Superior balance of stiffness and impact strength.

Applications:

Suggested uses include extrusion applications requiring good impact strength.

Process:

Extrusion.

## 基本信息

特性	刚性,良好 食品接触的合规性	抗冲共聚物	抗撞击性,良好
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
形式	粒子		
加工方法	挤出		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	1.6	g/10 min	ASTM D1238

机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 <sup>1</sup> (屈服, 注塑)	26.2	MPa	ASTM D638
伸长率 <sup>2</sup> (屈服, 注塑)	17	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 <sup>3</sup> (注塑)	1210	MPa	ASTM D790A

冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 注塑)	无断裂		ASTM D256A
落锤冲击 (-29°C, 注塑)	28.5	J	ASTM D5420

## 备注

1.	50 mm/min
2.	50 mm/min
3.	1.3 mm/min