

Braskem PP RP 144

聚丙烯无规共聚物

Braskem

产品说明

Description:

RP 144 is a high melt flow rate random copolymer, designed for high speed coating equipments.

This product features good processability, excellent gloss and weldability.

Applications:

Waterproofing of welded raffia bags

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

特性	高光	可焊接	可加工性,良好
	食品接触的合规性	无规共聚物	
用途	涂层应用		
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		
形式	粒子		
加工方法	挤出涂层		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	0.902	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	40	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度			
R 级, 注塑	76		ASTM D785
R 计秤	76		ISO 2039-2
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (屈服, 注塑)	27.0	MPa	ASTM D638, ISO 527-2
伸长率 (屈服, 注塑)	12	%	ASTM D638, ISO 527-2
弯曲模量			
1% 正割: 注塑	800	MPa	ASTM D790
注塑	850	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度			
-20°C, 注塑	20	J/m	ASTM D256
23°C, 注塑	35	J/m	ASTM D256
23°C, 注塑	3.0	kJ/m ²	ISO 180
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
0.45 MPa, 未退火, 注塑	86.0	°C	ASTM D648
0.45 MPa, 未退火	86.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火, 注塑	50.0	°C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火	50.0	°C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	130	°C	ISO 306/A, ASTM D1525 1

1. 压力1 (10N)