

Braskem PP 5D49

聚丙烯均聚物

Braskem America Inc.

产品说明

Consistent processability, superior spinning characteristics

Applications

Suggested uses include nonwoven and film applications

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 021-58958519

邮箱: sales@su-jiao.com

地址: 上海市奉贤区联合北路215号

基本信息

特性	可加工性良好		
用途	薄膜	无纺布	
机构评级	FDA 21 CFR 177.1520		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)	38	g/10 min	ASTM D1238
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服)	31.0	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (屈服)	7.0	%	ASTM D638
弯曲模量 - 1% 正割 ³	1240	MPa	ASTM D790A
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	27	J/m	ASTM D256A

备注

1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min